

# Wasvoorschrift HAVEP® WORKWEAR

# HAVEP

HAVEP Workwear kennen we in katoen, polyester/katoen en katoen/polyester en naast ongevoerde ook gevoerde artikelen. Hieronder vindt u de algemene was adviezen.

Bij de waterdicht ademende parka's conform EN343, verwijzen we tevens naar de gebruikersinstructie die bij de kleding geleverd wordt. Ook in deze instructie, worden een aantal algemene (was)adviezen genoemd.

## Algemeen:

- Sorteer het wasgoed bij voorkeur op kleur en/of vervuiling.
- Was kleding regelmatig om fixatie van vlekken te voorkomen. Bewaar kleding nooit in vervuilde toestand. De kleding mag niet worden opgeslagen in solventen, wasoplossingen, desinfecterende of ontvlekkende producten.
- Wasmiddelen met een hogere alkaliteit in combinatie met een hogere temperatuur, bieden een beter reinigingsresultaat. De kleurechtheid en het uiterlijk van de kleding kunnen echter wel worden aangetast.
- Accessoires: sluit rits –en klittenbandsluitingen tijdens het wasproces, om beschadiging tijdens het wassen (en evt. persen) te voorkomen.
- De reflecterende banden en de sealembelen NIET strijken.
- Overdrogen dient vermeden te worden (droger uitschakelen als de kleding droog is). Dit kan schadelijk zijn voor het weefsel en overmatige krimp tot gevolg hebben.
- Let er op, dat de droogtrommel niet te zwaar beladen is en de uitlaatemperatuur maximaal 80°C is.

## Wassymbolen Huishoudwas in etiket:



Afwijkingen op deze symbolen zijn mogelijk, vanwege bv specifieke voeringen of furnituren. Kijk op het etiket in uw kleding welke wasvoorschriften van toepassing zijn.

## Industrieel wassen ISO 15797: 75°C

### Specifiek voor de waterafstotende kleding

Om de afstotende eigenschappen (bij o.a. de waterdicht ademende parka's) te behouden gelden de volgende aanwijzingen:

- Was kleding met een waterafstotend finish apart.
- Belangrijk is dat alle restanten van wasmiddelen uit vorige spoelingen verwijderd zijn. Zeepresten kunnen een negatieve invloed hebben op de afstotende werking.
- Geen wasverzachters gebruiken.
- Strijken levert een positieve bijdrage aan het reactiveren van de afstotende eigenschappen (let op: emblemen en reflecterende banden NIET).
- De afstotende eigenschappen zullen na een aantal wasbeurten verminderen. Om de afstotende eigenschappen te behouden, moet de fluorcarbon finish ca. iedere 5 wasbeurten in uw wasserij gereapliceerd worden (maar het mag na iedere wasbeurt). Deze middelen worden in de laatste spoelbeurt toegevoegd. Raadpleeg uw leverancier van wasmiddelen voor de juiste producten en instructies.